Type 77A

rev.:17.06.2019

Materialaufbau:

Die Type 77A ist eine diagonal geflochtene Konstruktion aus expandierten, flexiblen Reingrafitbändern.

Eigenschaften:

Sehr flexible, geschmeidige Packung, ausgezeichnete Alternative zu vorgepressten Reingrafitringen. Die Type 77A vereinigt die Vorteile von Reingrafitringen mit der Flexibilität, guten Verpressbarkeit und der einfachen Handhabung von geflochtenen Packungen. Sehr niedriger Reibungskoeffizient, hohe Wärmeleitfähigkeit, gute chemische Beständigkeit. BAM Zulassung für Verwendung mit Sauerstoff.

Anwendungsgebiete:

Sehr universell einsetzbare Packung für alle Arten von Pumpen und Ventilen in den meisten Industrien, z.B. Kraftwerken, Raffinerien, Chemiewerken u.s.w. Bei sehr hohen Druck empfehlen wir, Kammerungsringe aus den Typen 74A oder 77A/74B zu verwenden.

Anwendungsmedien:

Dampf, Wasser, Treibstoffe, Gas, chemische Produkte, Öle, Säuren und Laugen, Abwasser etc. Kann in allen Prozessen verwendet werden, außer mit stark oxydierenden Medien.

Vorteile:

Die HENNLICH Type 77A ist für die meisten Anwendungen innerhalb eines Betriebes geeignet. Die lange Haltbarkeit und einfache Handhabung dieser Packung verringern die Instandhaltungskosten. Kann in Wasserpumpen bis 25m/sec., mit anderen Medien bis 20m/sec. Verwendet werden. Durch die niedrige Dichte ergeben sich mehr Meter pro Kilogramm. BAM Zulassung für Sauerstoffanwendungen.

Nicht geeignet für:

Stark oxydierende Medien.

Standards und Freigaben:

Temperatur:	**- temp.:**	**+ temp.:**	Dampf: 650	**pH:**	0-14
(°C)	240	450	Inertgas: 1000	**Dichte (g/cm³):**	1

Druck:	**rotierend:**	**oszilierend.:**	**statisch:**	**v:**	
(bar)	30	100	300	**(m/s)**	20

Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erteilt. Sie begründen jedoch keine Haftung unserer-seits. Angaben und Werte bedürfen stets der Überprüfung durch den Kunden am Einsatzort. Die angegebenen Einsatzparameter sind Näherungswerte und können sich bei gleich-zeitigem Auftreten gegenseitig beeinflussen. Für schwierige Einsatzfälle empfehlen wir daher, mit uns Rücksprache zu halten.

Tel.: 07712-3163-0
Fax: 07712-3163-33
e-mail: dichtungstechnik@hennlich.at
Internet: www.hennlich.at

HENNLICH ZEBISCH GmbH
Alfred-Kubin-Strasse 9a-c
4780 Schärding
AUSTRIA